

Synturit Tempo

Colla sintetica per legno (acetato polivinilico) per l'incollaggio di legno e materiali legnosi . Breve tempo aperto. Indurisce velocemente.

	Descrizione del prodotto																				
Descrizione / Materiale	Per l'incollaggio con impiego di presse continue, strettoi e presse con apertura a cassetto in ambienti interni																				
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sostanza solida (%) ca. 59 ▪ Viscosità (mPa.s) ca. 20 000 ▪ Densità (g/ml) 1,2 ▪ Valore ph 4,5 ▪ Umidità legno: non oltre il 12% ▪ Tempo aperto: 2-3 minuti a 20 °C, 65 % umid. amb. relat. ▪ Forza di pressaggio: min. 0,2 N/mm <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Tempo di pressaggio</th> <th>20 °C</th> <th>60 °C</th> <th>80 °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incollaggio orizzontale (giunti)</td> <td>3 - 5 min.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Corpi strettoio</td> <td>4 - 5 min.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pressa per bordi</td> <td></td> <td></td> <td>1 - 2 min.</td> </tr> <tr> <td>Multistrato</td> <td>5 - 8 min.</td> <td>1 - 2 min.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>aggiungere 1 minuto di riscaldamento per mm di spessore di materiale!</p>	Tempo di pressaggio	20 °C	60 °C	80 °C	Incollaggio orizzontale (giunti)	3 - 5 min.			Corpi strettoio	4 - 5 min.			Pressa per bordi			1 - 2 min.	Multistrato	5 - 8 min.	1 - 2 min.	
Tempo di pressaggio	20 °C	60 °C	80 °C																		
Incollaggio orizzontale (giunti)	3 - 5 min.																				
Corpi strettoio	4 - 5 min.																				
Pressa per bordi			1 - 2 min.																		
Multistrato	5 - 8 min.	1 - 2 min.																			
Stoccaggio	max. 1 anno, confezione originale chiusa, conservato in luoghi freschi, lontani dal gelo																				
	Lavorazione																				
Applicazione	Su un lato con gli attrezzi comuni per l'applicazione di colla																				
Temperatura minima di lavorazione	Almeno + 10 °C (colla, materiale da incollare e ambiente di lavoro)																				
Consumo	ca. 100 - 150 g/m ²																				
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua																				
Avvisi particolari	Impiegare solo attrezzi di lavoro inossidabili per evitare il rischio di macchie. I giunti, soprattutto in caso di legno duro, devono combaciare perfettamente per un incollaggio di qualità.																				
	Normativa sui prodotti chimici																				
Avviso di sicurezza	Il presente prodotto non rappresenta un preparato pericoloso ai sensi della normativa sui prodotti chimici e è quindi soggetto all'obbligo di contrassegno. Osservate comunque le norme igieniche e di sicurezza comuni. Conservare al di fuori della portata dei bambini.																				

Scheda tecnica num. 308 / 1

Smaltimento	Incenerimento rifiuti speciali o punti di raccolta sostanze inquinanti. Non smaltire con i rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature, nel sottosuolo o nelle acque. Smaltire la confezione senza pulirla come il prodotto.
Classificazione rifiuti	57 303 (secondo ÖNORM S 2100)
EWC/EAK	08 04 10
Classe di pericolosità idraulica	WGK 1, basso
Scheda di sicurezza	La scheda di sicurezza può essere scaricata alla pagina www.synthesa.at
Scopi di utilizzo	Solo per scopo commerciale

Scheda tecnica: Synturit Tempo, stato: 08 / 2012

La presente scheda tecnica è stata compilata sulla base del nuovo stato della tecnica e della nostra esperienza. Non è previsto l'obbligo di completezza in merito ai diversi sottofondi e alle condizioni dell'oggetto e quindi rientra nella responsabilità dell'acquirente/utente verificare correttamente le condizioni dell'oggetto alla luce dello scopo di impiego. La presente scheda perde di validità alla pubblicazione di una nuova ristampa o di una nuova versione pdf.

Consulenza tecnica

La presente scheda non si sofferma su tutti i tipi di sottofondi ricorrenti e sui trattamenti di applicazione. In caso di difficoltà contattare i nostri esperti per una consulenza dettagliata e mirata.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, telefono 0 72 62 / 560-0, fax 0 72 62 / 560-1500, internet: www.synthesa.at, e-mail: office@synthesa.at

A-1110 Wien
Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73

Scheda tecnica num. 308 / 1

rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at