



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

YO xxM750

Finitura all'acqua trasparente mono-bicomponente

Caratteristiche salienti del prodotto:

• Ottima durezza e morbidezza	• Elevata uniformità di opacizzazione
• Alta trasparenza	• Facile applicazione

Versioni:

00M750	2 gloss trasparente	05M750	5 gloss trasparente	10M750	10 gloss trasparente
15M750	15 gloss trasparente	20M750	20 gloss trasparente	30M750	30 gloss trasparente
40M750	40 gloss trasparente	50M750	50 gloss trasparente	70M750	70 gloss trasparente

Uso consigliato:	• Antine	• Pannelli	• Vetro
Metodo di applicazione:	Spruzzo		

Preparazione del prodotto:
Per applicazione su fondi all'acqua: Pronto all'uso come monocomponente; solo se necessario diluire con acqua di rete e/o reticolare con additivo aziridinico YC M407. Come bicomponente catalizzare al 5-10% con catalizzatore isocianico **YC M402** o YC M400 avendo cura di mescolare accuratamente il prodotto con un agitatore meccanico.
Per applicazione su Vetro: Aggiungere con il 2% di YC M419 sotto agitazione meccanica per 1-2 minuti (meglio se premiscelato con la stessa quantità di acqua), quindi lasciare a riposo qualche minuto il prodotto prima della applicazione per consentire il rilascio della schiuma inglobata.
 Qualora fossero state addizionate paste testurizzanti, polveri, coloranti o pigmenti, verificare prima dell'applicazione che il materiale risulti ancora privo di particelle non disperse che possono pregiudicare il risultato finale; in caso contrario, provvedere ad una ulteriore dispersione del prodotto o alla filtrazione dello stesso con un filtro opportuno.

Caratteristiche Chimico-Fisiche (23 °C)

Residuo solido (%) solo per YO 00M750	30 ± 1 20 ± 1
Peso Specifico (g/cm³)	1,020 ± 0,030
Viscosità DIN 6 (s) solo per YO 00M750	Invernale 40 ± 5 estiva 60 ± 5 65 ± 5
Viscosità DIN 8 (s) *	20 ± 5
pH	tra 8 e 8,5

* la viscosità alla tazza DIN 8 non è sottoposta a controllo in fase di collaudo

Caratteristiche Applicative

Verticalità massima (µm umidi)	120
N. consigliato di mani	1
Quantità consigliate per mano (g/m²)	min: 60 max: 140
Resa metrica (m²/litri)	8 - 14

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 120 g/m²	
Fuori polvere	45 minuti
Maneggiabile	1,5 ore
Sovraverniciabile	-
Accatastabile	24 ore

Essiccazione in tunnel: 120 g/m²		
	Temperatura	Tempo
Flash Off	30 °C	10 minuti
Aria Laminare	45 °C	30 minuti
Raffreddamento	20 °C	10 minuti
Accatastabile	All'uscita del tunnel	

Preparazione del substrato:

Legno preparato con fondo: Carteggiare accuratamente il fondo con abrasivi grana 320 - 400. Il YO xxM750 può essere applicato su basi all'acqua, poliesteri o UV. E' sconsigliata la sovraverniciatura di fondi nitro o poliuretani.

Vetro: pulire accuratamente la superficie con detergenti specifici evitando impronte, macchie di unto o grasso, gocce d'acqua.

Istruzioni applicative: Per ottenere la massima resa del prodotto è meglio non diluire con acqua ma adottare sistemi applicativi che permettono la migliore atomizzazione del prodotto. Si riportano alcune indicazioni di massima suggerite per l'applicazione a spruzzo:

	Diluizione %	Ugello	Press. Aria	Press. Vernice
Pistola a tazza	2 - 4	da 2 a 2,2	da 3 a 4	--
Airmix	--	11	da 0 a 2	da 80 a 110
Airless	--	11	--	da 120 a 150

L'impiego di preatomizzatori e preriscaldatori con temperature del prodotto comprese tra 30 e 40°C risulta efficace per garantire la costanza applicativa del prodotto nell'arco dell'anno. E' consigliata l'essiccazione in locali dotati di una circolazione d'aria sufficiente per potere avere il volume dell'aria rinnovato totalmente ogni 15-20 min.

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all'acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida.

Note ed avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Se il prodotto è conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di mesi 12.
- Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C.
- Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile.
- I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
- Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare **AY M460**, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con acqua.

Cosa fare ...	Aggiungere	Dose d'impiego	
		%	Grammi per 25 litri
per produrre un effetto acidato	AY M465	1 - 4	da 250 a 1000
per produrre un effetto sabbato	AY M466	1 - 4	da 250 a 1000
se compaiono delle schivature da inquinamento ambientale	AY M457	0,2 - 1	da 50 a 250
per aumentare la resistenza chimica e l'accatastamento	YC M407	0,5 - 1	da 125 a 250