

GORI TECHNISCHES DATENBLATT 120138

1. Produktbeschreibung

- 1.1 Handelsname : **GORI 38 Deck und Terrasenöl**
- 1.2 Qualität Nr. : **120138**
- 1.3 Typ : Spezialöl für die Terrassenpflege
- 1.4 Hersteller : Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Dänemark
- 1.5 Anwendungsbereich : Holzterrassen außen
- 1.6 Lieferform : Gebrauchsfertig
- 1.7 Gebindegrößen : 2,50 L

2. Zusammensetzung

- 2.1 Bindemittel : Alkyd
- 2.2 Pigmente : Organische und anorganische Pigmente
- 2.3 Lösungsmittel : Terpentinersatz
- 2.4 Aktive Wirkstoffe : Keine

3. Technische Daten

- 3.1 Spezifische Dichte : ca. 0,9 kg/l
- 3.2 Flammpunkt : 62 °C Pensky-Martens
- 3.3 Viskosität : >62 s/ISO Cup 6 mm/23 °C
- 3.4 Feststoffgehalt : ca. 51,0 w/w%
- 3.5 Besondere Eigenschaft : Das ursprüngliche Schimmern des Holzes bleibt erhalten, besonders lange Haltbarkeit, Wetterschutz. Das Öl wirkt wasserabweisend
- 3.6 Geruch : Stark
- 3.7 Ergiebigkeit : 10-16 m²/l je nach Holzart und Zustand des Untergrunds
Überstreichbar: nach ca. 6-12 Std. Durchhärtung: nach ca. 1 Woche.
- 3.8 Trocknungszeit : Terrassen können zwei Tage nach der Behandlung benutzt werden. (Bei 23 °C und Standardfeuchte (60%))
- 3.9 Lagerung : 5 Jahre in ungeöffneten Gebinden. Frostfrei lagern

4. Untergrund & Vorbereitung

- 4.1 Allgemein : Vor und während der Verarbeitung gut umrühren. Gebinde nach Gebrauch gut verschlossen halten

- 4.2 Untergrund : Die Holzfeuchte darf zum Behandlungszeitpunkt 18% nicht übersteigen, und die Oberfläche muss sauber, trocken und fest sein

GORI TECHNISCHES DATENBLATT 120138

- 4.3 Vorbehandlung : Bereits zuvor behandelte Oberflächen müssen mit einem geeigneten Reinigungsmittel gesäubert werden. Mit sauberem Wasser abspülen. Verwittertes Holz muss bis auf das gesunde Holz abgeschliffen werden
- 4.4 Auftrag : 2 x GORI 38 Deck und Terrassenöl. Pflege: je nach Bedarf etwa 1 x jährlich 1-2 Anstriche mit GORI 38 Deck und Terrassenöl
- 4.5 Verarbeitung : Mit Pinsel bis zur Sättigung des Holzes
- 4.6 Verdünnung : Nicht verdünnen
- 4.7 Werkzeugreinigung : Terpentinersatz

5. Sicherheitsvorkehrungen

- 5.1 Allgemein : Es müssen die allgemeinen Sicherheitsregeln für die Arbeit mit Lacken beachtet werden

6. Empfehlung von DYRUP

Die Oberfläche muss regelmäßig überprüft und bei Bedarf gepflegt werden

Dieses technische Datenblatt soll über die Anwendungsmöglichkeiten von GORI 38 Decköl seriös, jedoch unverbindlich informieren. Die technischen Angaben beruhen auf jahrelanger Forschung. Der Verbraucher muss die Eignung von GORI 38 Decköl schnell trocknendem Bodenlack dennoch vor der Anwendung prüfen. Wenden Sie sich im Zweifel bitte an unsere Außendienstmitarbeiter bzw. technischen Abteilungen. Mit diesem technischen Datenblatt werden alle früheren Ausgaben annulliert.