

| | |
|-----------------------------------|---|
| Denominazione | STUCCOFORTE CLASSIC in pasta |
| Descrizione | Stucco bianco in pasta per legno e muro. |
| Caratteristiche principali | - Facile da livellare; - Facile da carteggiare; - Non screpola e non si ritira. |
| Classificazione (UNI 8681) | E2. A.O.A.2.HF Stucco per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, vinilversatico. |
| Ciclo applicativo | Su supporti già verniciati rimuovere eventuali pitture male ancorate o in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni applicando e rasando con una spatola. A essiccazione avvenuta (circa 2/4 ore) carteggiare per pareggiare la superficie. In caso di spessori elevati (oltre 3 mm) si consiglia di riempire con più applicazioni successive. Dopo aver carteggiato, spazzolare bene e procedere con il ciclo di pitturazione prescelto. |
| Consigli pratici | Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto : > 10 di U.R. |
| Precauzioni di sicurezza | <ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali. |

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche**Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

| | | |
|---|------------------------|------------------|
| Aspetto e finitura | | Opaco |
| Massa volumica g/ml | MPL 007 (UNI 8910) | 1,780 ÷ 1,840 |
| Viscosità | | Tixotropico |
| Resa teorica per mano (per uno spessore di 1000 microns) mq \ Kg | MPL 059 | 1 ÷ 2 |
| Spessore consigliato micron per mano | MPL 066 | 2000 ÷ 3000 |
| Punto di Infiammabilità °C | MPL 046 (UNI 8909) | Non infiammabile |
| Contenuto solidi % in peso | MPL 027 (UNI 8906) | 65 ÷ 78 |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) | MPL 064 (UNI 10154) | Almeno 36 mesi |
| Secco in profondità H | MPL 066 | 24 h |
| Sovraverniciabilità H | MPL 048 | Dopo 2 ÷ 4 |
| Carteggiabilità H | MPL 048 | Dopo 2 ÷ 4 |
| Esterni / Interni | | NO/SI |
| Colori | | Bianco |
| Legante | | Vinilico |
| Pulizia attrezzi | | Acqua |
| Diluyente | | – |
| Applicazione a spatola | | Pronto all'uso |

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

