

>Produktbeschreibung

Standard Universalverdünner für PUR Systeme.

>Einsatzgebiete

In PUR Systeme

>Technische Daten

Auslaufzeit (+/- 15 %)	34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Aussehen	Farblos
Dichte Serie kg/l	0.84
Lieferform	flüssig
VOC EU %	100 %
VOC FR	C
Lagerfähigkeit Wochen	52

>Bestellhinweise

Bestellnummer	Glanzgrad 60 ° (Gloss)	Gebindegröße
DV 4900	-	1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Besondere Hinweise

Die Informationen, ob dieser Verdünner für das von Ihnen eingesetzte Lackmaterial geeignet ist, sowie die empfohlene und/oder maximale Zugabemenge entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt bzw. der Technischen Information des entsprechenden Lacksystems. Verdünner bitte immer unter langsamen Rühren zugeben. 2K Systeme bitte immer erst nach der Härterzugabe verdünnen.

>Allgemeine Hinweise

Verarbeitungs- und Handhabungshinweise beachten und die persönliche Schutzausrüstung anlegen!

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.